



PX500 un TRICAPA ISINAC NEGRO

Tehniskie absorbcijas risinājumi · BREEAM Hea 06

Tehniskais dokuments arhitektiem, specifikāciju izstrādātājiem un BREEAM Assessors · Valoda: latviešu (LV) · 22/06/2026

Saimes apraksts

PX500 ir tehniskais akustiskais materiāls no ISINAC. TRICAPA ISINAC NEGRO ir FV450 + PX500 kombinācija ar reakcijas uz ugunsiedarbību klasifikāciju B-s1,d0. Abiem ir viens un tas pats ziņojums Tecnia.

Absorbcijas testi EN ISO 354:2003 (laboratorija Tecnia)

Atsauce ISINAC (Excel)	Ziņojums + datums	alfa-w	Klase	125 Hz	250	500	1 kHz	2 kHz	4 kHz	Konfigurācija
PX500	B2018-LACUS-IN-19 05/07/2018	0,40	MH / D	0,05	0,15	0,40	0,75	0,95	1,00	Tikai kopsavilkuma lapa 7./7. lpp.
TRICAPA ISINAC NEGRO (FV450 + Px500)	B2018-LACUS-IN-19 05/07/2018	0,40	MH / D	0,05	0,15	0,40	0,75	0,95	1,00	Tāds pats ziņojums kā PX500

Ieguldījums kredītos BREEAM V7 (SD6073)

Kredīts	Kā šis produkts dod ieguldījumu
Hea 06 Acoustic performance	alfa-w = 0,40, D klase. Tehniskajiem lietojumiem, kur reakcija uz ugunsiedarbību B-s1,d0 ir kritiski svarīga (TRICAPA).

Izsekojamība un pierādījumi

Visi absorbcijas dati precīzi atbilst akustisko absorbciju galvenā Excel ISINAC lapai RESUMEN (iegūts 2026-06-04 no ISINAC/06 MARKETING/01 ISINAC/007 ENSAYOS Y TESTS/1. ABSORCION). Oriģinālie PDF faili Tecnia ir pieejami pēc pieprasījuma info@isinac.com.

Laboratorija: Tecnia (Donostia / San Sebastián, Spānija) · akreditācija ENAC, ILAC MRA parakstītājs. Atbilst BREEAM Hea 06 CN1.1 un Hea 04 CN3 bez iebildumiem.