



Referencia: ISINAC-DoP-IZZ-C-2026 v1.4

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Número: ISINAC-DoP-IZZ-C-2026 · Versión 1.4 · 29/09/2026

Conforme al Reglamento (UE) 2024/3110 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los productos de construcción

Versión 1.4 · 29/09/2026. Sustituye a la versión 1.3 (29/09/2026). Alineada con la tarifa ISINAC 2026 (orden de Berni: la tarifa manda; los nombres de producto no se cambian). Esta declaración pasa a ser la del **DRIZZER**, que es el nombre del producto en la tarifa (pág. 18: «DRIZZER 1220x610x20 · Espuma mineral con IZZER autoadhesivo»). Cambios: (1) producto: DRIZZER, 1220 × 610 × 20 mm, IZZER adherido solo en la cara vista y autoadhesivo; (2) se retiran los formatos colgados de 20 mm que declaraba la versión anterior, porque no son este producto; (3) uso: adherido a pared o techo, como en su ensayo; (4) absorción: α_w 0,65 (M), Tecnia B2021-LACUS-IN-146-1, ensayado en hexágonos de Ø 305 mm con la misma construcción; (5) fuego sin cambios: C-s2,d0. Se mantienen las correcciones de la versión anterior que aplican a este producto: fecha de emisión de AITEX 2026AN2267 (21/09/2026), EN ISO 11925-2:2026, límite de COVT de la clase A (< 1.500 $\mu\text{g}/\text{m}^3$) y Decreto DEVL1101903D / Orden DEVL1104875A.

Regla componente no sustancial aplicada para fuego: IZZER (100% lana merino, <1 mm, 460 g/m^2) no empeora la clase de la espuma.

1. Código único de identificación del tipo de producto

ISINAC-DoP-IZZ-C-2026

2. Identificación del producto

Producto (nombre en la tarifa ISINAC 2026): DRIZZER — «Espuma mineral con IZZER autoadhesivo» (tarifa, pág. 18).

Código de esta declaración: IZZ-C — panel acústico de espuma mineral con adhesivo e IZZER (lana merino) adherido en la cara vista

Material: espuma mineral gris, tipo G+ (20 mm; la tarifa no vende la blanca en 20 mm) con adhesivo en la cara oculta + IZZER (100% lana merino virgen, 460 g/m^2) adherido solo en la cara vista

Producto	Tipo	Dimensiones	Espesor
ISINAC DRIZZER	Rectángulo	1220 × 610 mm	20 mm

Es el único formato y espesor que vende la tarifa ISINAC 2026 con este nombre.

3. Usos previstos



Paneles de absorción acústica para uso interior en obras de construcción, autoadhesivos. Aplicación como revestimiento mural o techo adherido, conforme a **EN 13964:2014+A1:2015**. No se declara la instalación colgada.

4. Fabricante

Campo	Dato
Razón social	ISINAC ACOUSTIC WORLD SLU
Nombre comercial	ISINAC
NIF	ESB27853381
Domicilio social	Avenida Ramón Nieto, 125 — 36205 Vigo (Pontevedra) — España
Web	www.isinac.com
Email	info@isinac.com

5. Representante autorizado

No aplicable.

6. Sistema EVCP

Sistema 3. Clases B–F para reacción al fuego. El fabricante mantiene el Control de Producción en Fábrica (CPF) en vigor. El ensayo de tipo inicial (ETI) es realizado por laboratorio notificado.

7. Norma armonizada

EN 13964:2014+A1:2015 — Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.

7B. Laboratorios de ensayo

Ensayo	Laboratorio
Fuego espuma	AITEX · Carretera Banyeres, 10 · 03802 Alcoy (Alicante)
Fuego IZZER	BTTG (Shirley Technologies Ltd) · Wira House, Leeds, LS16 6QL, UK · UKAS 1066
Absorción acústica	FUNDACIÓN TECNALIA R&I (NB 1292) · Agirrelanda, 10 · 01013 Vitoria-Gasteiz
VOC	Eurofins Product Testing A/S · Galten, Dinamarca

8. Prestaciones declaradas

8.1 Reacción al fuego — EN 13501-1:2018

Componente	Espesor	Clase declarada	Informe
Espuma (sustrato) 20 mm	20 mm	C-s2,d0	AITEX 2026AN2267 (21/09/2026)
IZZER — verificación	—	C-s1,d0	BTTG 27/05749B/11/21 (30/11/2021)

Clase del producto compuesto: C-s2,d0 (20 mm). IZZER es componente no sustancial — no empeora la clase de la espuma.

AITEX 2026AN2267: espuma mineral ISINAC de 20 mm y de 60 mm con autoadhesivo, sin revestimiento textil, sobre sustrato normalizado de silicato cálcico ($870 \pm 50 \text{ kg/m}^3$, $11 \pm 2 \text{ mm}$, A2-s1,d0). Ensayos 2026AN2266 según EN ISO 11925-2:2026 y EN 13823:2020+A1:2022. La clasificación cubre la espuma mineral de 20 a 60 mm de espesor. El ensayo es con autoadhesivo, que es como se vende el DRIZZER.

8.2 Absorción acústica — EN ISO 354 / EN ISO 11654:1997

Producto	Espesor	Montaje	α_w	Forma	Informe
DRIZZER — 20 mm	20 mm	adherido (contra superficie)	0,65	M	Tecnia B2021-LACUS-IN-146-1 (04/06/2021)

Ensayado con la misma construcción (espuma de 20 mm con adhesivo e IZZER pegado solo en la cara vista) en hexágonos de $\varnothing 305 \text{ mm}$ con 20 mm de junta, $11,92 \text{ m}^2$. La pieza del DRIZZER ($1220 \times 610 \text{ mm}$) deja menos canto de espuma a la vista por m^2 que la probeta, y el canto también absorbe: en la pieza grande el valor puede ser algo menor.

Ensayado en hexágonos de $\varnothing 305 \text{ mm}$ (círculo circunscrito) $\times 20 \text{ mm}$ con la misma construcción: espuma mineral con autoadhesivo en la cara oculta e IZZER adherido en la cara vista. Paneles sobre el suelo de la cámara, cara oculta hacia el suelo, separación de 20 mm entre ellos, $11,92 \text{ m}^2$. Se aplica al formato $1220 \times 610 \text{ mm}$. El ensayo colgado B2021-LACUS-IN-146-4 es de 40 mm y no se aplica a este producto.

8.3 Sustancias peligrosas — VOC — Decreto francés DEVL1101903D y Orden DEVL1104875A

Parámetro	Valor declarado (peor caso)	Límite clase A	Clase
COVT (TVOC)	$< 2 \mu\text{g/m}^3$	$< 1.500 \mu\text{g/m}^3$	A
Formaldehído	$\leq 30 \mu\text{g/m}^3$ (espuma mineral tipo B)	$< 60 \mu\text{g/m}^3$	A
Resto de sustancias	$< \text{límite de cuantificación}$	—	A

Espuma mineral tipo G+: Eurofins 392-2014-00009701Arev1 — formaldehído $19 \mu\text{g/m}^3$ · Espuma mineral tipo B: Eurofins 392-2014-00042101Brev1 — formaldehído $30 \mu\text{g/m}^3$ · Se declara el valor más desfavorable. Ambos: clase A. ISO 16000 -3, -6, -9, -11 · 17/06/2015.

8.4 Prestación no determinada (NPD)

- Resistencia al impacto
- Resistencia a la humedad
- Estabilidad dimensional
- Resistencia a cargas distribuidas (no aplica — producto no estructural)

9. Declaración de conformidad y firma

Las prestaciones del producto identificado en los apartados 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el apartado 8. Esta Declaración de Prestaciones se expide bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante indicado en el apartado 4.

Firmado en nombre y por cuenta del fabricante:

Campo	Dato
Nombre	BERNARDO DIÉGUEZ MORÁN
Cargo	CEO
Contacto	info@isinac.com
Lugar	Vigo (Pontevedra) — España
Fecha	29/09/2026
Firma	[Certificado digital]

10. Documentación técnica de soporte

Archivada en: /ISINAC/06 MARKETING/01 ISINAC/007 ENSAYOS Y TESTS/ (salvo donde se indica la ruta completa)

Documento	Ubicación
Fuego espuma 20 mm (clasificación de 20 a 60 mm) — AITEX 2026AN2267	/ISINAC/14 DOCUMENTACION_TECNICA/06_WEB_DESCARGAS/01_ENSAYOS_LABORATORIO/04_FUEGO/FUEGO_ESPUMA-MINERAL-20-a-60-mm_EN-13501-1_AITEX-2026AN2267_ES.pdf
Fuego IZZER — BTTG 27/05749B/11/21	2. FUEGO/8. FIRE IZZER BTTG.pdf
Absorción 20 mm, IZZER pegado en la cara vista — B2021-LACUS-IN-146-1	/ISINAC/14 DOCUMENTACION_TECNICA/01_ENSAYOS/ABSORCION/PLAN 20 mm IZZER pegado adherido - B2021-LACUS-IN-146-1.pdf
VOC espuma mineral tipo G+ — 392-2014-00009701Arev1	3. VOC/37. VOC ESP.MINERAL -FOAM G+.pdf
VOC espuma mineral tipo B — 392-2014-00042101Brev1	3. VOC/38. VOC ESP.MINERAL B -FOAM W.pdf

Historial de versiones

Versión	Fecha	Cambio
1.0	07/05/2026	Versión definitiva (firmada el 06/08/2026)
1.1	29/09/2026	Fuego de la espuma de 20 mm: B-s1,d0 → C-s2,d0 , según el ensayo propio AITEX 2026AN2267; producto compuesto: C-s2,d0. Espuma nombrada «espuma mineral», sin marca comercial. Membrete oficial.
1.2	29/09/2026	Absorción de 20 mm colgado: PND. El ensayo B2021-LACUS-IN-146-4 que se citaba es de 40 mm (21/07/2021). Fuego sin cambios.
1.3	29/09/2026	Hexágonos por diámetro del círculo circunscrito (Ø 305, 610 y 1220 mm). Límite COVT clase A (< 1.500), código DEVL1101903D / DEVL1104875A y rutas de la documentación. Prestaciones sin cambios.
1.4	29/09/2026	Alineada con la tarifa ISINAC 2026 (orden de Berni: la tarifa manda; los nombres de producto no se cambian). La declaración pasa a ser la del DRIZZER, nombre de la tarifa (pág. 18): 1220 × 610 × 20 mm, IZZER adherido solo en la cara vista, autoadhesivo. Se retiran los formatos colgados de 20 mm. Uso adherido. Absorción aw 0,65 (M), B2021-LACUS-IN-146-1 (hexágonos de Ø 305 mm, misma construcción). Fuego sin cambios: C-s2,d0.