



DATABLAD

PX ikke-vævet stof · 210 g/m² eller 500 g/m²

Ikke-vævet kulfiberstof, meget brandsikkert, til forstærkning af mineralskums-paneler, gardiner og loft- og vægbeklædninger.



α_w

0,40 (MH)

vægtet absorption
EN ISO 11654



Klasse

B-s1,d0



reaktion ved brand
EN 13501-1:2018 (test EN ISO 11925-2:2020
og EN 13823:2010+A1:2014)



Tykkelse


5 mm
(gramvægt 500
g/m²)

af samlingen



~|| Akustisk absorption

Test i efterklangsrum i henhold til UNE-EN ISO 354:2004 (evaluering UNE-EN ISO 11654:1998) · Akustikafdelingen, Laboratorio de Control de Calidad de la Edificación (Baskerlandets regering) · rapport B2018-LACUS-IN-19 (Resultatnr. B2018-19-M530) (28/06/2018). Montering type A (bilag B til UNE-EN ISO 354): to lag ikke-vævet stof med kulstofbasis (5 mm og 500 g/m² hver) på efterklangsrummets gulv; areal 11,84 m²



α_w 0,40 (MH)

Vægtet absorptionskoefficient ifølge EN ISO 11654. Det er den enhedsverdi, der bruges til specifikation.

HZ	125	250	500	1000	2000	4000
α_s	0,04	0,12	0,36	0,73	0,99	1,0

Absorptionskoefficient ved referencefrekvenserne, klar til at blive indsat i beregningen af rummets efterklang.

🔥 Reaktion ved brand

B-s1,d0

EN 13501-1:2018 (test EN ISO 11925-2:2020 og EN 13823:2010+A1:2014) · AITEX (Alcoy), ref. 21AN0119 (09/02/2021)

FIGRA0,2 97,34 W/s · THR600s 0,80 MJ · SMOGRA 0,00 m²/s² · TSP600s 31,26 m² · ingen brændende dråber

Klassificering udstedt af et uafhængigt laboratorium for det testede produkt i henhold til EN 13501-1:2018 (test EN ISO 11925-2:2020 og EN 13823:2010+A1:2014).

Sammensætning, lag for lag

LAG	MATERIALE	SAMMENSÆTNING	GRAMVÆGT / MASSEFYLDE	POSITION
1	PX	ikke-vævet stof af stabiliseret præoxideret kulfiber	210 g/m ² o 500 g/m ²	enkeltlags, sort farve

Samlet tykkelse: 5 mm (gramvægt 500 g/m²).

Farve

Sort (standardfarve)

Mål og montering

 Bredde	165 cm
 Rullelængde	50 m (210 y 500 g/m ²)
 Gramvægte	210 g/m ² · 500 g/m ²
 Tykkelse	5 mm (500 g/m ²)

Hvad ISINAC tilføjer til et certificeret projekt

Gældende certificeringer for ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U. med registreringsnummer og gyldighed. Fuld dokumentation til rådighed for redaktionsteamet.

ISO 14001 · ISO 14006

Miljøledelse og økodesign. Bureau Veritas.

GYLDIGE INDTIL 2029

Hvad dette produkt bidrager med til bygningscertificering

10

WELL

dokumenterbare kreditter

4

DGNB

dokumenterbare kreditter

4

HQE

dokumenterbare kreditter

3

LEED

dokumenterbare kreditter

2

BREEAM

dokumenterbare kreditter

Kreditter som ISINAC kan dokumentere for dette produkt med den test eller det certifikat, der understøtter dem. De point, som hver enkelt giver, og hvem der tildeler dem, findes på sidste side.

Materiale og livscyklus i et overblik



PX

ikke-vævet stof af stabiliseret
præoxideret kulfiber



**5 mm (gramvægt 500 g/m²)
tykkelse**

Af samlingen.



**Fremstillet i Den
Europæiske Union**

Made in Europe-stempel.



Sort (standardfarve)

Katalogfinish.

Dokumentation, der følger med dette produkt

Alt til rådighed for redaktionsteamet, på forespørgsel og uden omkostninger: akustisk testrapport fra akkrediteret laboratorium · brandreaktionsklassificering · koefficienter per bånd i oprindeligt format til ODEON, EASE, CATT, INSUL og SONarchitect.



CERTIFICERING	KREDIT	POINT	HVORDAN DET DOKUMENTERES
BREEAM	Hea 06 — <i>Acoustic performance</i>	—	absorptions- og isoleringstest fra akkrediteret laboratorium ENAC
LEED v4.1	EQ — <i>Acoustic Performance</i>	1	absorptionskoefficienter pr. bånd til beregning af efterklang
DGNB	ENV1.1 — <i>Life cycle assessment</i>	op til 130	LCA-moduler specificeret i et værktøjslæsbart format
DGNB	SOC1.3 — <i>Acoustic comfort</i>	op til 110	α_p pr. bånd, α_w og ækvivalent absorptionsareal
DGNB	ENV1.3 — <i>Resource extraction</i>	op til 100	oprindelses- og miljøledelsescertificeringer
HQE	Materialernes emissioner	2	formaldehyd og kræftfremkaldende VOC'er 1A og 1B under grænseværdien
HQE	Akustik i fællesarealer	op til 3	tilgængelige absorptionsprøvninger
WELL	S05 — <i>Sound Reducing Surfaces</i>	2	produktet er overholdelseselementet
WELL	S04 — efterklangstid	2	materialets absorptionskoefficienter
WELL	S06 — forstærkning af akustisk privatliv	1	hænger fra S05, med samme ryg

Pointene er dem, som hver kredit tildeler i sin nuværende version; assessoren tildeler dem baseret på hele bygningen. Detaljerede argumenter pr. mærke er tilgængelige efter anmodning.

Dokumentation til dit projekt

Komplette testrapporter, ydeevnedeklarationer, certifikater og akustiske beregningsark til rådighed for designteamet. Vi støtter specifikationen fra projekt til udførelse.

www.isinac.com · info@isinac.com