



TEHNISKO DATU LAPA

AIZKARS ILUCS 1 SLĀNIS

Viena slāņa skaņu absorbējošs aizkars no ILUCS, ugunsdrošs poliesters Trevira CS: α_W 0,45 testēts salocītā veidā 300 mm attālumā no sienas, un personalizējams ar sublimāciju.



α_W

0,45 (H)

svērtā absorbcija
EN ISO 11654



Klase

B-s1,d0



reakcija uz uguni
EN 13501-1



Biezums


~0,5 mm

komplekta



Skaņas absorbcija

Testēšana reverberācijas kamerā saskaņā ar EN ISO 354:2003 (αW saskaņā ar EN ISO 11654:1997) · TECNALIA (Fundación TECNALIA R&I, ENAC 4/LE456) · pārskats 115541-3 (28/11/2024). Salocīts aizkars — viena daļa no 4600 mm auduma, kas nosedz 3600 mm, ieloces koeficients 1,28 — 300 mm attālumā no sienas un bez sānu rāmja; montāžas tips G-300 saskaņā ar EN ISO 354:2003 pielikumu B, piekārts pie koka stieņa Ø40 mm. Testētā platība 10,73 m², reverberācijas telpa 209,6 m³.



α_W 0,45 (H)

Svērtais absorbcijas koeficients saskaņā ar EN ISO 11654. Tā ir vienīgā vērtība, ko izmanto specifikācijā.

HZ	125	250	500	1000	2000	4000
α _s	0,18	0,42	0,41	0,41	0,48	0,61

Absorbcijas koeficients atsaucies frekvencēs, gatavs ievadišanai telpas reverberācijas aprēķinā.

Reakcija uz uguni

B-s1,d0

EN 13501-1 · BTTC · British Carpet Technical Centre (Līdza, Apvienotā Karaliste), ref. 27/03465E/03/15 (13/04/2015)

SBI tests (EN 13823) uz ILUCS BEZ pielīmēšanas, kas atbilst piekārtā aizkara darbības veidam.

Neatkarīgas laboratorijas izsniegta klasifikācija par pārbaudīto produktu saskaņā ar EN 13501-1.



Šīs lapas akustiskie testi tika veikti TECNALIA, laboratorijā, ko akreditējusi ENAC un kas ir parakstījusi ILAC-MRA nolīgumu, kas nodrošina starptautisku rezultātu atzišanu. Ugunsreakcijas klasifikāciju izsniedz laboratorija, kas minēta tās blokā.

Sastāvs, slāni pa slānim

SLĀNIS	MATERIĀLS	SASTĀVS	GRAMĀŽA / BLĪVUMS	POZĪCIJA
1	ILUCS	poliesters Trevira CS	265 g/m ²	viens slānis, redzamā virsma

Kopējais biezums: ~0,5 mm.

Krāsa

ILUCS krāsu karte (LC kodi). Personalizācija ar sublimāciju, izmantojot logotipus, fotogrāfijas vai Pantone krāsas.

Izmēri un montāža

Platums	loksnes līdz 140 vai 170 cm atkarībā no auduma krāsas; lielākiem platumiem loksnes tiek savienotas ar rāvējslēdzēju
Plisēts	1,28 testā (4600 mm auduma pārklāšanai 3600 mm)
Augsts	pēc pasūtījuma
Formāts	piegāde veselos tekošajos metros
Piekarams	sliedes vai gredzeni stienim
Tīrīšana	bieža sūkšana ar putekļusūcēju un mitra drāna

Ko ISINAC sniedz sertificētam projektam

Spēkā esošie ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U. sertifikāti ar to reģistrācijas numuru un derīguma termiņu. Pilna dokumentācija ir pieejama redakcijas komandai.

ISO 14001 · ISO 14006 Vides pārvaldība un ekodizains. Bureau Veritas. SPĒKĀ LĪDZ 2029	OEKO-TEX® Sertifikācija par ILUCS, bez kaitīgām vielām. STANDARD 100, II produkta klase. SPĒKĀ LĪDZ 06-02-2027	SCS Indoor Advantage™ Gold SCS-IAQ-11186 · GOS emisijas saskaņā ar CDPH v1.2. Aptver ILUCS. SPĒKĀ LĪDZ 31-08-2027
Trevira CS Pastāvīgi ugunsdrošs poliestera audums; zīmola apstiprinājums izdots uz ISINAC vārda. SPĒKĀ ESOŠS		

Šī produkta devums ēku sertifikācijā

12 WELL dokumentējami kredītpunkti	6 HQE dokumentējami kredītpunkti	5 LEED dokumentējami kredītpunkti	4 BREEAM dokumentējami kredītpunkti
4 DGNB dokumentējami kredītpunkti			

Kredītpunkti, ko ISINAC var dokumentēt šim produktam, kopā ar testu vai sertifikātu, kas tos apliecina. Katra piešķirtie punkti un to izsniedzējs ir norādīti pēdējā lapā.

Materiāls un dzīves cikls, īsumā

 ILUCS poliesters Trevira CS	 ~0,5 mm biezumā No komplekta.	 GOS emisijas zem sliekšņa SCS Indoor Advantage Gold, CDPH v1.2 metode, uz auduma.
 Ražots Eiropas Savienībā Zīmogs Made in Europe.	 ILUCS krāsu karte (LC kodi) Kataloga apdares.	

Šim produktam pievienotā dokumentācija

Viss pieejams projektētāju komandai pēc pieprasījuma un bez maksas: akreditētas laboratorijas absorbcijas testa ziņojums · reakcijas uz uguni klasifikācija · auduma sertifikāti (OEKO-TEX, GOS emisijas) · koeficienti pa joslām vietējā formātā programmām ODEON, EASE, CATT, INSUL un SONarchitect.



SERTIFIKĀCIJA	KREDĪTPUNKTI	PUNKTI	AR KO TIEK APLIECINĀTS
BREEAM	Hea 06 — Akustiskā veiktspēja	—	absorbcijas un izolācijas testi akreditētā laboratorijā ENAC
BREEAM	Hea 04 — Iekštelpu gaisa kvalitāte	—	GOS emisiju sertifikāts
LEED v4.1	EQ — Zemas emisijas materiāli	1–3	SCS Indoor Advantage Gold, CDPH v1.2 metode
LEED v4.1	EQ — Akustiskā veiktspēja	1	absorbcijas koeficienti pa joslām reverberācijas aprēķinam
DGNB	ENV1.1 — Dzīves cikla novērtējums	līdz 130	LCA moduļi sadalīti, aprēķinu rīkam nolasāmā formātā
DGNB	SOC1.3 — Acoustic comfort	līdz 110	α_p pa joslām, α_w un ekvivalents absorbcijas laukums
DGNB	ENV1.3 — Resursu ieguve	līdz 100	izcelsmes un vides pārvaldības sertifikāti
HQE	Materiālu emisijas	2	formaldehīds un kancerogēnie GOS 1A un 1B zem sliekšņa
HQE	Akustika koplietošanas telpās	līdz 3	pieejamie absorbcijas testi
WELL	S05 — Sound Reducing Surfaces	2	produkts ir atbilstības elements
WELL	S04 — reverberācijas laiks	2	materiāla absorbcijas koeficienti
WELL	S06 — akustiskās privātuma pastiprināšana	1	karājas pie S05, ar tādu pašu aizmuguri

Punkti ir tie, ko piešķir katrs kredīts tā pašreizējā versijā; vērtētājs (Assessor) tos piešķir, pamatojoties uz visu ēku kopumā. Detalizēts pamatojums katram sertifikātam ir pieejams pēc pieprasījuma.

Dokumentācija jūsu projektam

Pilni testēšanas pārskati, ekspluatācijas īpašību deklarācijas, sertifikāti un akustisko aprēķinu lapas ir pieejamas projektēšanas komandai. Mēs nodrošinām specifikācijas atbalstu no projekta izstrādes līdz pat būvdarbu pabeigšanai.

www.isinac.com · info@isinac.com