



SKEDA TEKNIKA

ILUCS poliester Trevira CS · 265 g/m²

Tessut ISINAC ta' poliester 100 % Trevira CS (265 g/m²), li jista' jinħasel, 100 % riċiklabbli u stabbli għan-nar mill-fibra stess: jipproteġi l-fowm minerali, jagħti l-kulur u jtejjeb il-prestazzjoni tiegħu li jassorbi l-ħoss, u jippermetti personalizzazzjoni permezz ta' sublimazzjoni b'logos, ritratti jew il-kuluri tal-karta proprja.



Klassi

B-s1,d0

reazzjoni għan-nar
EN 13501-1:2018



Ħxuna

0,6 mm

tas-sett



🔥 Reazzjoni għan-nar

B-s1,d0

EN 13501-1:2018 · BTG. Laboratorju akkreditat EN ISO/IEC 17025., ref. 27/05749D/11/21 (30/11/2021)

SBI EN 13823 fuq it-tessut imwaħħal, medja ta' 3 kampjuni: FIGRA0,2MJ 22,3 W/s · FIGRA0,4MJ 18,8 W/s · THR600s 1,4 MJ · LFS sat-tarf: le · SMOGRA 0 m²/s² · TSP600s 33,2 m² · mingħajr qtar jew partiċelli infjammati (d0).

Klassifikazzjoni maħruġa minn laboratorju indipendenti dwar il-prodott ttestjat skont EN 13501-1:2018.

📦 Kompożizzjoni, saff b'saff

SAFF	MATERJAL	KOMPOŻIZZJONI	GRAMMAĠ / DENSITÀ	POŻIZZJONI
1	ILUCS	100 % poliester Trevira CS	265 g/m ² · ħxuna 0,6 mm	drapp b'saff wieħed: naħa viżibbli ta' pannelli, purtieri, WB, Tens-Text u għamara

Ħxuna tal-kumpless: 0,6 mm.

🎨 Kulur

Karta tal-kuluri ILUCS proprja ta' ISINAC (kodiċijiet LC). Personalizzazzjoni permezz ta' sublimazzjoni b'logos, ritratti jew kuluri Pantone.

📏 Qisien u mmuntar

↔ Wisa' tar-romblu	140 / 170 cm (skont il-kulur)
📏 Tul tar-romblu	50 m
📏 Grammaġġ	265 g/m ²

Dak li ISINAC iġib f'proġett iċċertifikat

Ċertifikazzjonijiet fis-sehħ ta' ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U., bin-numru tar-reġistrazzjoni u l-validità tagħha. Dokumentazzjoni sħiha disponibbli għat-tim tal-kitba.

ISO 14001 · ISO 14006

Ġestjoni ambjentali u ekodisinn. Bureau Veritas.

F'SEHH SAL-2029

OEKO-TEX®

Ċertifikazzjoni ta' ILUCS, mingħajr sustanzi ta' ħsara. STANDARD 100, klassi tal-prodott II.

F'SEHH SAL-06-02-2027

SCS Indoor Advantage™ Gold

SCS-IAQ-11186 · emissjonijiet ta' COV skont CDPH v1.2. Ikopri l-ILUCS.

F'SEHH SAL-31-08-2027

Trevira CS

Tessut ta' poliester ritardant tal-fjammi permanenti; approvazzjoni tad-ditta maħruġa f'isem ISINAC.

F'SEHH

Dak li jżid dan il-prodott fiċ-ċertifikazzjoni tal-bini

12

WELL

krediti dokumentabbli

6

HQE

krediti dokumentabbli

4

LEED

krediti dokumentabbli

4

BREEAM

krediti dokumentabbli

3

DGNB

krediti dokumentabbli

Krediti li ISINAC jista' jiddokumenta għal dan il-prodott, bit-test jew iċ-ċertifikat li jissostanzjahom. Il-punti mogħtija minn kull wieħed u min jagħtihom jinsabu fl-aħħar paġna.

Materjal u ċiklu tal-ħajja, f'daqqa t'għajn



ILUCS

100 % poliester Trevira CS



0,6 mm ta' ħxuna

Tas-sett.



Emissjonijiet ta' COV taħt il-limitu

SCS Indoor Advantage Gold, metodu CDPH v1.2, fuq it-tessut.



Manifatturat fl-Unjoni Ewropea

Sigill Made in Europe.



Karta tal-kuluri ILUCS proprja ta' ISINAC (kodiċijiet LC)

Finituri tal-katalgu.

Dokumentazzjoni li takkumpanja dan il-prodott

Kollha disponibbli għat-tim tal-kitba, fuq talba u mingħajr ħlas: klassifikazzjoni tar-reazzjoni għan-nar · ċertifikati tat-tessut (OEKO-TEX, emissjonijiet ta' COV).



ĊERTIFIKAZZJONI	KREDITU	PUNTI	BIEX JIĠI AKKREDITAT
BREEAM	Hea 06 — Prestazzjoni akustika	—	testijiet ta' assorbiment u iżolament minn laboratorju akkreditat ENAC
BREEAM	Hea 04 — Kwalità tal-arja interna	—	ċertifikat ta' emissjonijiet ta' COV
LEED v4.1	EQ — Low-Emitting Materials	1–3	SCS Indoor Advantage Gold, metodu CDPH v1.2
LEED v4.1	EQ — Acoustic Performance	1	koeffiċjenti ta' assorbiment skont il-frekwenza għall-kalkolu tar-reverberazzjoni
DGNB	ENV1.1 — Life cycle assessment	sa 130	moduli tal-LCA dettaljati, f'format li jista' jinqara minn għodda tal-kalkolu
DGNB	SOC1.3 — Kumdità akustika	sa 110	α_p skont il-banda, α_w u żona ta' assorbiment ekwivalenti
DGNB	ENV1.3 — Resource extraction	sa 100	ċertifikazzjonijiet ta' oriġini u ġestjoni ambjentali
HQE	Emissjonijiet tal-materjali	2	formaldeid u COV karcinoġeniċi 1A u 1B taħt il-limitu
HQE	Akustika f'żoni komuni	sa 3	it-testijiet tal-assorbiment disponibbli
WELL	S05 — Uċuħ li jnaqqsu l-ħoss	2	il-prodott huwa l-element ta' konformità
WELL	S04 — Ħin ta' riverberazzjoni	2	koeffiċjenti ta' assorbiment tal-materjal
WELL	S06 — tishiħ tal-privatezza akustika	1	mdendel minn S05, bl-istess rinforz

Il-punti huma daww mogħtija minn kull kreditu fil-verżjoni attwali tiegħu; l-Assessor jagħtihom abbażi tal-bini kollu. Argumentazzjoni dettaljata skont is-siġill hija disponibbli fuq talba.

Dokumentazzjoni għall-proġett tiegħek

Rapporti tat-testijiet kompluti, Dikjarazzjonijiet ta' Prestazzjoni, ċertifikati u skedi ta' kalkolu akustiku għad-dispożizzjoni tat-tim tad-disinn. Ahna nseguw l-ispeċifikazzjoni mill-proġett sal-fażi tal-kostruzzjoni.
www.isinac.com · info@isinac.com