



FIȘĂ TEHNICĂ

CORTINA IZZER 1 STRAT

Perdea fonoabsorbantă cu un singur strat de IZZER, lână virgină merino: α_W 0,80 testată pliată la 300 mm de perete, caldă la atingere și din material lavabil.



α_W

0,80

absorbție ponderată
EN ISO 11654



Clasă

IZZER: C-s1,d0

reacție la foc
EN 13501-1:2018



Grosime


~1,75 mm

al ansamblului



~||| Absorbție acustică

Test în cameră reverberantă conform EN ISO 354:2003 (α_W conform EN ISO 11654:1997) · TECNALIA (Fundación TECNALIA R&I, ENAC 4/LE456) · raport 115541-2 (27/11/2024). Perdea pliată —o bucată de 4680 mm de material acoperind 3600 mm, pliuri de 1,30— la 300 mm de perete și fără cadru lateral; montaj tip G-300 din Anexa B a EN ISO 354:2003, suspendată pe bară de lemn de Ø40 mm. Suprafață testată 10,91 m², sală reverberantă de 209,6 m³.



α_W 0,80

Coefficient de absorbție ponderat, conform EN ISO 11654. Este valoarea unică utilizată pentru specificare.

HZ	125	250	500	1000	2000	4000
α _s	0,22	0,69	0,76	0,77	0,85	0,89

Coefficient de absorbție la frecvențele de referință, gata de a fi introdus în calculul de reverberație al încăperii.

🔥 Reacție la foc

IZZER: C-s1,d0

EN 13501-1:2018 · BTTG (Regatul Unit), ref. 27/05749B/11/21 (24 și 25/11/2021)

FIGRA0,2MJ 202,1 W/s · THR600s 1,6 MJ · SMOGRA 0 · fără cădere de particule aprinse.

Clasificare emisă de un laborator independent pentru produsul testat conform EN 13501-1:2018.



Testele **acustice** din această fișă au fost realizate în **TECNALIA**, laborator acreditat de **ENAC** și semnat al acordului **ILAC-MRA**, care oferă recunoaștere internațională rezultatelor. Clasificarea de reacție la foc este emisă de laboratorul menționat în secțiunea sa.

Compoziție, strat cu strat

STRAT	MATERIAL	COMPOZIȚIE	GRAMAJ / DENSITATE	POZIȚIE
1	IZZER	lână virgină merino 100 %	460 g/m ²	strat unic, fața vizibilă

Grosimea ansamblului: ~1,75 mm.

Culoare

41 de culori din paleta IZZER (coduri IZ).



Dimensiuni și montaj

Lățime	fâșii de până la 140 cm (lățimea rolei); pentru lățimi mai mari, fâșiile se îmbină cu fermoar
Pliat	1,30 în test (4680 mm de țesătură pentru acoperire 3600 mm)
Înalt	la comandă
Format	livrare în metri liniari întregi
Suspendat	șine sau inele pentru bară
Curățare	țesătură lavabilă; aspirare frecventă

Ceea ce ISINAC aduce unui proiect certificat

Certificări în vigoare ale ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U., cu numărul de înregistrare și valabilitatea acestora. Documentație completă la dispoziția echipei de redactare.

ISO 14001 · ISO 14006

Management de mediu și proiectare ecologică. Bureau Veritas.

VALABILE PÂNĂ ÎN 2029

SCS Indoor Advantage™ Gold

SCS-IAQ-11186 · emisii de COV conform CDPH v1.2. Acoperă IZZER.

VALABIL PÂNĂ LA 31-08-2027

Contribuția acestui produs la certificarea clădirilor

12

WELL

credite documentabile

6

HQE

credite documentabile

5

LEED

credite documentabile

4

BREEAM

credite documentabile

4

DGNB

credite documentabile

Credite pe care ISINAC le poate documenta pentru acest produs, cu testul sau certificatul care le susține. Punctele acordate de fiecare și cine le acordă se află pe ultima pagină.

Material și ciclu de viață, pe scurt



IZZER

lână virgină merino 100 %



grosime ~1,75 mm

Pentru întreg ansamblul.



Emisii de COV sub prag

SCS Indoor Advantage Gold, metoda CDPH v1.2, pe țesătură.



Fabricat în Uniunea Europeană

Sigiliu Made in Europe.



41 de culori din paleta IZZER (coduri IZ)

Finisaje din catalog.

Documentație care însoțește acest produs

Totul disponibil pentru echipa de proiectare, la cerere și fără costuri: raport de încercare de absorbție de la laborator acreditat · clasificarea de reacție la foc · certificat de emisii COV al țesăturii · coeficienți pe benzi în format nativ pentru ODEON, EASE, CATT, INSUL și SONarchitect.



CERTIFICARE	CREDIT	PUNCTE	CUM SE DOVEDEȘTE
BREEAM	Hea 06 — <i>Acoustic performance</i>	—	teste de absorbție și izolare în laborator acreditat ENAC
BREEAM	Hea 04 — <i>Indoor air quality</i>	—	certificat de emisii COV
LEED v4.1	EQ — <i>Low-Emitting Materials</i>	1–3	SCS Indoor Advantage Gold, metoda CDPH v1.2
LEED v4.1	EQ — <i>Acoustic Performance</i>	1	coeficienți de absorbție pe bandă pentru calculul reverberației
DGNB	ENV1.1 — <i>Life cycle assessment</i>	până la 130	modulele ACV detaliate, în format lizibil pentru instrumentul de calcul
DGNB	SOC1.3 — <i>Acoustic comfort</i>	până la 110	α_p pe bandă, α_w și aria de absorbție echivalentă
DGNB	ENV1.3 — <i>Resource extraction</i>	până la 100	certificări de origine și management de mediu
HQE	Emisiile materialelor	2	formaldehidă și COV cancerigeni 1A și 1B sub pragul limită
HQE	Acustică în zonele comune	până la 3	testele de absorbție disponibile
WELL	S05 — <i>Sound Reducing Surfaces</i>	2	produsul este elementul de conformitate
WELL	S04 — timp de reverberare	2	coeficienți de absorbție ai materialului
WELL	S06 — consolidarea confidențialității acustice	1	atârnă de S05, cu același suport

Punctele sunt cele acordate de fiecare credit în versiunea sa în vigoare; Assessor-ul le acordă în funcție de clădirea completă. Argumentarea detaliată pentru fiecare certificare este disponibilă la cerere.

Documentație pentru proiectul dumneavoastră

Rapoarte de testare complete, Declarații de Performanță, certificate și fișe de calcul acustic la dispoziția echipei de proiectare. Însotim specificația de la proiect până la șantier.

www.isinac.com · info@isinac.com