



TEKNISKT DATABLAD

MINERALSKUMPANEL SJÄLVHÄFTANDE 60 mm

Mineralskumpanel med öppna celler på 60 mm som limmas direkt på vägg eller tak och uppnår full absorption utan behov av luftspalt.



1,00

vägd absorption
EN ISO 11654



Klass

C-s2,d0

reaktion vid brandpåverkan




EN 13501-1:2018 (tester EN 13823:2010+A1:2014 och EN ISO 11925-2:2010/AC:2011)



Tjocklek


60 mm

av hela enheten



Ljudabsorption

Provning i klangrum enligt EN ISO 354:2003 · utvärdering enligt EN ISO 11654:1997 · FUNDACIÓN TECNALIA R&I — Laboratorio de Control de Calidad de la Edificación del Gobierno Vasco, Agirrelanda 10, Vitoria-Gasteiz (ackreditering ENAC 4/LE456) · rapport 110259-1 (10/01/2024). Paneler ISINAC C.610.60 ADH placerade på klangrummets golv (styv yta, UTAN luftspalt), baksidan mot golvet, separerade 30 mm från varandra, täckande 12,08 m². Klangrummets volym: 209,6 m³.



α_w 1,00

Vägd absorptionskoefficient, enligt EN ISO 11654. Detta är det enskilda värde som används för specifikation.

NRC 1,05

Genomsnitt för banden 250, 500, 1000 och 2000 Hz. Vanlig referens i nordamerikanska projekt.

HZ	125	250	500	1000	2000	4000
α_s	0,28	0,79	1,06	1,17	1,16	1,18

Absorptionskoefficient vid referensfrekvenserna, redo att läggas in i beräkningen av rummets efterklangstid.

Brandklassning

C-s2,d0

EN 13501-1:2018 (test EN 13823:2010+A1:2014 och EN ISO 11925-2:2010/AC:2011) · FUNDACIÓN TECNALIA R&I — Brandskyddslaboratorium, Área Anardi 5, Azpeitia (Gipuzkoa), ref. 080046-001-2-a (klassificeringsrapport) · baserat på testrapport 080046-001-1-a (12/06/2019 (utfärdande; tester från 29/04/2019 till 08/05/2019))

Klassificering utfärdad av oberoende laboratorium för den testade produkten enligt EN 13501-1:2018 (tester EN 13823:2010+A1:2014 och EN ISO 11925-2:2010/AC:2011).



De akustiska testerna i detta datablad utfördes av TECNALIA, ett laboratorium ackrediterat av ENAC och undertecknare av ILAC-MRA-avtalet, vilket ger internationellt erkännande åt resultaten. Brandklassificeringen utfärdas av det laboratorium som anges i dess avsnitt.

 Sammansättning, skikt för skikt

SKIKT	MATERIAL	SAMMANSÄTTNING	YTVIKT / DENSITET	POSITION
1	Mineralskum	mineralskum med öppna celler, 60 mm tjocklek		synlig sida
2	Självhäftande	självhäftande med nät	80 g/m ²	dold sida

Tjocklek på hela konstruktionen: 60 mm.

 Färg

2 färger: vit och grå


 Mått och montering

 Kvadrat	305 x 305 · 400 x 400 · 610 x 610 · 800 x 800 · 1220 x 1220 mm
 Rektangel	1220 x 100 · 1220 x 200 · 1220 x 305 · 1220 x 400 · 1220 x 610 mm
 PILL	610 x 305 · 1220 x 305 · 800 x 400 · 1220 x 400 mm
 TRISMA	610 x 407 · 800 x 533 · 1220 x 813 mm
 Hexagon	Ø 305 mm · Ø 610 mm · Ø 1220 mm (omskreven cirkel)
 Cirkel	diameter 305 mm · diameter 400 mm · diameter 610 mm · diameter 800 mm · diameter 1220 mm

Mått i meter. Punkterna markerar monteringsfästena; det röda numret är delens yta i m². Alla format levereras i produktens tjocklekar.




KVADRAT



REKTANGEL



PILL



TRISMA



HEXAGON



CIRKEL

Vad ISINAC bidrar med till ett certifierat projekt

Giltiga certifieringar för ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U., med dess registreringsnummer och giltighetstid. Fullständig dokumentation finns tillgänglig för projekteringsteamet.

ISO 14001 · ISO 14006

Miljöledning och ekodesign. Bureau Veritas.

GILTIGA TILL 2029

CE-märkning · DoP

Prestandadeklaration för dess produktfamilj.

UTFÄRDAD 2026

Vad denna produkt bidrar med vid byggnadscertifiering

10

WELL

dokumenterbara poäng

4

DGNB

dokumenterbara poäng

4

HQE

dokumenterbara poäng

3

LEED

dokumenterbara poäng

2

BREEAM

dokumenterbara poäng

Poäng som ISINAC kan dokumentera för denna produkt, med det test eller certifikat som styrker dem. Poängen som varje ger och vem som beviljar dem finns på sista sidan.

Material och livscykel i en blick



Mineralskum

mineralskum med öppna celler, 60 mm tjocklek



2 färger: vit och grå

Katalogfinish.



60 mm i tjocklek

För hela setet.



Tillverkad i Europeiska unionen

Made in Europe-märkning.

Dokumentation som medföljer denna produkt

Allt tillgängligt för projekteringsteamet, på begäran och utan kostnad: testrapport för absorption från ackrediterat laboratorium · brandklassificering · prestandadeklaration (CE-märkning) · koefficients per band i ursprungligt format för ODEON, EASE, CATT, INSUL och SONarchitECT.



CERTIFIERING	POÄNG	POÄNG	HUR DET STYRKS
BREEAM	Hea 06 — <i>Acoustic performance</i>	—	absorptions- och isoleringstester från ackrediterat laboratorium ENAC
LEED v4.1	EQ — <i>Acoustic Performance</i>	1	absorptionskoefficienter per band för efterklangskalkylering
DGNB	ENV1.1 — <i>Life cycle assessment</i>	upp till 130	uppdelade LCA-moduler; i ett format som kan läsas av beräkningsverktyg
DGNB	SOC1.3 — <i>Acoustic comfort</i>	upp till 110	α_p per band, α_w och ekvivalent absorptionsarea
DGNB	ENV1.3 — <i>Resource extraction</i>	upp till 100	certifieringar för ursprung och miljöledning
HQE	Materialutsläpp	2	formaldehyd och cancerframkallande VOC 1A och 1B under gränsvärdet
HQE	Akustik i gemensamma utrymmen	upp till 3	klass A med absorptionstester
WELL	S05 — <i>Sound Reducing Surfaces</i>	2	produkten är den överensstämmande delen
WELL	S04 — efterklangstid	2	materialets absorptionskoefficienter
WELL	S06 — förstärkning av akustisk integritet	1	hänger från S05, med samma baksida

Poängen är de som tilldelas av varje kredit i dess nuvarande version; Assessorn beviljar dem baserat på hela byggnaden. Detaljerat argumentationsunderlag för varje märkning finns tillgängligt på begäran.

Dokumentation för ditt projekt

Fullständiga testrapporter, prestandadeklarationer, certifikat och akustiska beräkningsblad står till projekteringsteamets förfogande. Vi följer specifikationen från projekt till färdigt bygge.

www.isinac.com · info@isinac.com