




TEKNISKT DATABLAD

HYBRID

Diffusor- och ljudabsorbentpanel med struktur av björkplywood och textilfinish ILUCS; beräknad diffusion mellan 1000 och 4000 Hz

 a_w

1,00

vägd absorption
EN ISO 11654

 Klass

ILUCS: B-s1,d0

reaktion vid brandpåverkan
EN 13501-1:2018


 Tjocklek

**108-223 mm
(variabel)**

av hela enheten

Ljudabsorption

Provning i efterklangskammare enligt EN ISO 354:2003 · Akustikavdelningen vid Laboratorio de Control de Calidad de la Edificación del Gobierno Vasco, förvaltat av Tecnalia (ENAC 4/LE456), Vitoria-Gasteiz · rapport B2019-LACUS-IN-83 I (resultat B2019-83-M657) (30/10/2019). Typ A (EN ISO 354): paneler kant i kant på kammarens golv, kantram av trä på 18 mm; luftspalt på 108 mm



α_w 1,00

Vägd absorptionskoefficient, enligt EN ISO 11654. Detta är det enskilda värde som används för specifikation.

HZ	125	250	500	1000	2000	4000
α_s	0,5	1,0	1,05	0,95	0,97	0,89

Absorptionskoefficient vid referensfrekvenserna, redo att läggas in i beräkningen av rummets efterklangstid.

Brandklassning

ILUCS: B-s1,d0

EN 13501-1:2018 · BTTG, Leeds (EN ISO/IEC 17025), ref. 27/05749D/11/21 (30/11/2021)

ILUCS (komponent på synlig sida): FIGRA 22,3 W/s · THR600s 1,4 MJ · SMOGRA 0 · TSP600s 33,2 m²

Klassificering utförd av oberoende laboratorium för den testade produkten enligt EN 13501-1:2018.

 Sammansättning, skikt för skikt

SKIKT	MATERIAL	SAMMANSÄTTNING	YTVIKT / DENSITET	POSITION
1	Ram	björkplywood på 15 mm och 9 mm		struktur
2	Inomhus	mineralskum med öppna celler	9 kg/m ³ nominell, variabel tjocklek 60-120 mm	absorberande kärna
3	Utomhus	ILUCS (flamsäker polyester 100% Trevira CS)	265 g/m ²	synlig sida och kanter

Tjocklek på hela konstruktionen: 108-223 mm (variabel).

 Mått och montering

 Panel	550 x 1200 mm · variabel tjocklek 108-223 mm
 Standardhöjd	1200 mm

Vad ISINAC bidrar med till ett certifierat projekt

Giltiga certifieringar för ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U., med dess registreringsnummer och giltighetstid. Fullständig dokumentation finns tillgänglig för projekteringsteamet.

ISO 14001 · ISO 14006

Miljöledning och ekodesign. Bureau Veritas.

GILTIGA TILL 2029

OEKO-TEX®

Certifiering av ILUCS, fri från skadliga ämnen. STANDARD 100, produktklass II.

GILTIG TILL 06-02-2027

SCS Indoor Advantage™ Gold

SCS-IAQ-11186 · VOC-utsläpp enligt CDPH v1.2. Omfattar ILUCS.

GILTIG TILL 31-08-2027

Trevira CS

Permanent flamsäkert polyestertyg; varumärkesgodkännande utfärdat i ISINAC:s namn.

GILTIG

Vad denna produkt bidrar med vid byggnadscertifiering

12

WELL

dokumenterbara poäng

6

HQE

dokumenterbara poäng

5

LEED

dokumenterbara poäng

4

BREEAM

dokumenterbara poäng

4

DGNB

dokumenterbara poäng

Poäng som ISINAC kan dokumentera för denna produkt, med det test eller certifikat som styrker dem. Poängen som varje ger och vem som beviljar dem finns på sista sidan.

Material och livscykel i en blick



Ram

björkplywood på 15 mm och 9 mm



108-223 mm (variabel) tjocklek

För hela setet.



VOC-utsläpp under gränsvärdet

SCS Indoor Advantage Gold, CDPH-metod v1.2, på tyget.




Tillverkad i Europeiska unionen

Made in Europe-märkning.

Dokumentation som medföljer denna produkt

Allt tillgängligt för projekteringsteamet, på begäran och utan kostnad: absorptionsprovingsrapport från ackrediterat laboratorium · brandklassificering · tygcertifikat (OEKO-TEX, VOC-utsläpp) · koefficienter per band i ursprungligt format för ODEON, EASE, CATT, INSUL och SONarchitect.



CERTIFIERING	POÄNG	POÄNG	HUR DET STYRKS
BREEAM	Hea 06 — <i>Acoustic performance</i>	—	absorptions- och isoleringstester från ackrediterat laboratorium ENAC
BREEAM	Hea 04 — <i>Indoor air quality</i>	—	certifikat för VOC-utsläpp
LEED v4.1	EQ — <i>Low-Emitting Materials</i>	1–3	SCS Indoor Advantage Gold, CDPH-metod v1.2
LEED v4.1	EQ — <i>Acoustic Performance</i>	1	absorptionskoefficienter per band för efterklangskalkylering
DGNB	ENV1.1 — <i>Life cycle assessment</i>	upp till 130	uppdelade LCA-moduler, i ett format som kan läsas av beräkningsverktyg
DGNB	SOC1.3 — <i>Acoustic comfort</i>	upp till 110	α_p per band, α_w och ekvivalent absorptionsarea
DGNB	ENV1.3 — <i>Resource extraction</i>	upp till 100	certifieringar för ursprung och miljöledning
HQE	Materialutsläpp	2	formaldehyd och cancerframkallande VOC 1A och 1B under gränsvärdet
HQE	Akustik i gemensamma utrymmen	upp till 3	klass A med absorptionstester
WELL	S05 — <i>Sound Reducing Surfaces</i>	2	produkten är den överensstämmande delen
WELL	S04 — efterklangstid	2	materialets absorptionskoefficienter
WELL	S06 — förstärkning av akustisk integritet	1	hänger från S05, med samma baksida

Poängen är de som tilldelas av varje kredit i dess nuvarande version; Assessorn beviljar dem baserat på hela byggnaden. Detaljerat argumentationsunderlag för varje märkning finns tillgängligt på begäran.

Dokumentation för ditt projekt

Fullständiga testrapporter, prestandadeklarationer, certifikat och akustiska beräkningsblad står till projekteringsteamets förfogande. Vi följer specifikationen från projekt till färdigt bygge.

www.isinac.com · info@isinac.com