




FICHA TÉCNICA

WB HP ILUCS · 140 mm

Panel fonoabsorbente de gran formato y 140 mm de espesor, con ILUCS en cara vista, para absorción en bajas, medias y altas frecuencias.



α_w

1,00

absorción ponderada
EN ISO 11654



Clase

**Espuma: C-
s2,d0 · ILUCS:
B-s1,d0**


reacción al fuego
EN 13501-1:2018 (por componentes)



Espesor


140 mm

del conjunto



~|| Absorción acústica

Ensayo en cámara reverberante según EN ISO 354:2003 (αw según EN ISO 11654:1997) · TECNALIA (Fundación TECNALIA R&I, acreditación ENAC 4/LE456), cámara reverberante del Laboratorio de Control de Calidad en la Edificación del Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz · informe 110259-7 (27/05/2024). Paneles ISINAC WB HIGH PERFORMANCE de 1220 x 2000 x 140 mm colocados a 400 mm de una superficie, junta a tope, cara oculta hacia el suelo de la cámara; superficie de ensayo 11,79 m². Fecha del ensayo: 25/04/2024



αw 1,00

Coefficiente de absorción ponderado, según EN ISO 11654. Es el valor único que se usa para especificar.

HZ	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,65	0,91	1,1	1,09	1,11	1,15

Coefficiente de absorción en las frecuencias de referencia, listo para introducir en el cálculo de reverberación de la sala.

🔥 Reacción al fuego

Espuma: C-s2,d0 ·
ILUCS: B-s1,d0

EN 13501-1:2018 (por componentes) · espuma: TECNALIA R&I (ENAC 4/LE024) · tejido: BTTG, Leeds (EN ISO/IEC 17025), ref. espuma: 080046-001-2-a · tejido: 27/05749D/11/21 (espuma: 12/06/2019 · tejido: 30/11/2021)

Clases de reacción al fuego declaradas por componente.

Clasificación emitida por laboratorio independiente sobre el producto ensayado según EN 13501-1:2018 (por componentes).



Los ensayos **acústicos** de esta ficha se realizaron en **TECNALIA**, laboratorio acreditado por **ENAC** y signatario del acuerdo **ILAC-MRA**, que da reconocimiento internacional a los resultados. La clasificación de reacción al fuego la emite el laboratorio que se cita en su bloque.

 Composición, capa a capa

CAPA	MATERIAL	COMPOSICIÓN	GRAMAJE / DENSIDAD	POSICIÓN
1	ILUCS	tejido 100% poliéster Trevira CS, ~1 mm de espesor, en cara vista y cubriendo el canto del bastidor	265 g/m ²	cara vista
2	espuma mineral de celda abierta	alma fonoabsorbente en capas de 33 y 60 mm dentro del bastidor	9 kg/m ³ densidad nominal	alma
3	bastidor perimetral	madera de pino macizo tratada a fuego, 130 mm de alto x 33 mm de espesor		marco perimetral
4	MDF ignífugo	dentro del bastidor		cara oculta

Espesor del conjunto: 140 mm.

 Medidas y montaje

 Formato estándar	1220 x 2000 mm
 Espesor	140 mm

Lo que ISINAC aporta a un proyecto certificado

Certificaciones vigentes de ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U., con su número de registro y su validez. Documentación completa a disposición del equipo redactor.

ISO 14001 · ISO 14006

Gestión ambiental y ecodiseño. Bureau Veritas.

VIGENTES HASTA 2029

OEKO-TEX®

Certificación del ILUCS, sin sustancias nocivas. STANDARD 100, clase de producto II.

VIGENTE HASTA 06-02-2027

SCS Indoor Advantage™ Gold

SCS-IAQ-11186 · emisiones de COV según CDPH v1.2. Cubre el ILUCS.

VIGENTE HASTA 31-08-2027

Trevira CS

Tejido de poliéster ignífugo permanente; aprobación de marca emitida a nombre de ISINAC.

VIGENTE

Lo que suma este producto en certificación de edificios

12

WELL

créditos documentables

6

HQE

créditos documentables

5

LEED

créditos documentables

4

BREEAM

créditos documentables

4

DGNB

créditos documentables

Créditos que ISINAC puede documentar para este producto, con el ensayo o el certificado que los respalda. Los puntos que otorga cada uno y quién los concede están en la última página.

Material y ciclo de vida, de un vistazo



ILUCS

tejido 100% poliéster Trevira CS, ~1 mm de espesor...



140 mm de espesor

Del conjunto.



Emisiones de COV bajo umbral

SCS Indoor Advantage Gold, método CDPH v1.2, sobre el tejido.



Fabricado en la Unión Europea

Sello Made in Europe.

Documentación que acompaña a este producto

Todo disponible para el equipo redactor, bajo petición y sin coste: informe de ensayo de absorción de laboratorio acreditado · clasificación de reacción al fuego · certificados del tejido (OEKO-TEX, emisiones de COV) · coeficientes por banda en formato nativo para ODEON, EASE, CATT, INSUL y SONarchitect.



CERTIFICACIÓN	CRÉDITO	PUNTOS	CON QUÉ SE ACREDITA
BREEAM	Hea 06 — <i>Acoustic performance</i>	—	ensayos de absorción y aislamiento de laboratorio acreditado ENAC
BREEAM	Hea 04 — <i>Indoor air quality</i>	—	certificado de emisiones de COV
LEED v4.1	EQ — <i>Low-Emitting Materials</i>	1–3	SCS Indoor Advantage Gold, método CDPH v1.2
LEED v4.1	EQ — <i>Acoustic Performance</i>	1	coeficientes de absorción por banda para el cálculo de reverberación
DGNB	ENV1.1 — <i>Life cycle assessment</i>	hasta 130	módulos del ACV desglosados, en formato legible por herramienta de cálculo
DGNB	SOC1.3 — <i>Acoustic comfort</i>	hasta 110	α_p por banda, α_w y área de absorción equivalente
DGNB	ENV1.3 — <i>Resource extraction</i>	hasta 100	certificaciones de origen y gestión ambiental
HQE	Emisiones de los materiales	2	formaldehído y COV cancerígenos 1A y 1B bajo umbral
HQE	Acústica en zonas comunes	hasta 3	clase A con los ensayos de absorción
WELL	S05 — <i>Sound Reducing Surfaces</i>	2	el producto es el elemento de cumplimiento
WELL	S04 — tiempo de reverberación	2	coeficientes de absorción del material
WELL	S06 — refuerzo de privacidad acústica	1	cuelga de S05, con el mismo respaldo

Los puntos son los que otorga cada crédito en su versión vigente; el Assessor los concede en función del edificio completo. Argumentario detallado por sello disponible bajo petición.

Documentación para su proyecto

Informes de ensayo completos, Declaraciones de Prestaciones, certificados y fichas de cálculo acústico a disposición del equipo redactor. Acompañamos la especificación desde el proyecto hasta la obra.

www.isinac.com · info@isinac.com